

TECHNICKÝ LIST MIRANOL ODOLNÁ ALKYDOVÁ BARVA/VYSOCE LESKLÁ

POPIS VÝROBKU

Tixotropní (gélovitá), mírně zapáchající, alkydová nátěrová hmota.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Samostatně stojící nábytek, nářadí, lodě, hračky, bicykle, značky atd.
- Na nátěry dřevěných a kovových povrchů v interiéru a v exteriéru. Viz návod na použití. Aplikace s Miranol je jednoduchá, protože díky svým tixotropním vlastnostem nekape, nestéká, ale roztírá se rovnoměrně.



TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZE BAREV	Báze A a C.
BAREVNÝ ROZSAH	Vzorníky: Feel the Color, tónovací systém Symphony, Feel the Color 2020, Facade 760, Color Now 2022, Deco Grey Může být tónován do Tikkurila odstínů.
KONEČNÝ EFEKT	Vysoký lesk.
OBJEMOVÁ SUŠINA	50%.
HUSTOTA	Přibližně 0,9-1,1 kg/l v závislosti od odstínu, ISO 2811.
TEORETICKÁ VYDATNOST	Kovové povrchy: 12-14m ² /l. Hladké dřevěné povrchy: 10-12m ² /l.
DOBA SCHNUTÍ (23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)	Suchý proti prachu po 3-4 hodinách. Přetíratelný po přibližně 24 hodinách.
ŘEDIDLO	Pro aplikaci štětcem: White Spirit 1050. Pro aplikaci stříkáním: Ruiskuohenne 1032.
APLIKACE	Štětcem, válečkem nebo stříkáním. Bezvzduchové stříkání: tryska 0,009-0,013" (0,230,33mm), ředění 10-20% objemu. Konvenční stříkání: tryska 1,4mm-1,8mm, ředění 25-35% objemu (DIN4 18-25s). V případě aplikace stříkáním nesmí tloušťka suchého filmu přesáhnout 40 µm.

TECHNICKÝ LIST
MIRANOL
ODOLNÁ ALKYDOVÁ BARVA/VYSOCE LESKLÁ

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Nářadí čistěte s White Spirit 1050 nebo Tikkurila Pensselipesu (čistič nářadí).
ODOLNOST VŮČI	POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM: Dobrá. CHEMIKÁLIÍM: Odolává rostlinným a živočišným tukům, lubrikačním olejům a mastím, terpentýnu, white spirit a denaturovanému alkoholu. Neodolává např. ředidlům. SFS-EN ISO 2812. UMÝVÁNÍ: Dobrá se všemi běžnými čistícími prostředky, SFS-EN ISO 11998. TEPLU: do 120°C. Světlé odstíny mohou při vysokých teplotách zežloutnout. ISO 4211-3.
BALENÍ	Báze A a C: 0,225l, 0,9l, 2,7l, 9l.
PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotě od +5°C do +25°C. Neovlivněn přepravou ani skladováním v chladu.
Obsah VOC	Celkový obsah organických rozpouštědel představuje 410-440 g/l / 0,368-0,482 kg/kg.
Obsah organického uhlíku	Celkový obsah organického uhlíku v organických rozpouštědlech: 346-371 g/l / 0,311-0,408 kg/kg.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
PODMÍNKY APLIKACE

Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu a povrchu musí být nejméně +5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%. Poznámka! Schnutí při těchto hraničních podmínkách je pomalejší jako při standardních podmínkách (t.j. +23°C, relativní vlhkost 50%). Nejvíce ovlivněné jsou tmavší odstíny tónované s barvivy Avatint.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Nenatírané povrchy: Odstraňte špínu, prach, rez, olej a mastnotu.

Dřevěné povrchy natřete základním nátěrem Otex. Interiérové ocelové povrchy mohou být za suchých podmínek přímo natřeny Miranolem, pozinkované a hliníkové povrchy by měly být natřeny základním nátěrem Otex. Hliníkové povrchy musí být před základováním zdrsněny broušením.

Dříve natřené povrchy:

Povrchy omyjte čistícím prostředkem Maalipesu, důkladně opláchněte vodou a nechte dobře uschnout. Uvolněnou barvu odstraňte škrabkou a celý povrch přebruste. Odstraňte brusný prach. Použijte Lakkakitti k vyplnění jakýchkoli děr a dutin. Použijte Otex na základní / podkladový nátěr povrchů, které jsou ve špatném stavu.

TECHNICKÝ LIST MIRANOL ODOLNÁ ALKYDOVÁ BARVA/VYSOCE LESKLÁ

Natíráte-li jasnou červenou nebo žlutou barvou, napenetrujte přilnavým základním nátěrem Otex tónovaným do stejné barvy, jakou má odstín vrchního nátěru.

APLIKACE

Před použitím Miranol důkladně promíchejte a zředte, je-li to potřebné, s White Spirit 1050 při nanášení štětcem, a při použití spreje, zředte s Ruiskuohenne 1032. Při nanášení štětcem nebo sprejem naneste 1-2 vrstvy.

ÚDRŽBOVÉ NATÍRÁNÍ

Povrch ošetřen s Miranol můžete přetírat s rozpouštědlovými barvami podobného druhu. Viz Přípravu.

NÁVOD NA ÚDRŽBU

V případě potřeby je čištění možné přibližně po 1 měsíci, ne dřív: povrchy se čistí pomocí jemného kartáče, houby, čistícího hadříku s neutrálním (pH 6-8) čistícím prostředkem na mytí nádobí. Velmi špinavý povrch očistěte pomocí houby nebo čistícího hadříku a mírně alkalického (pH 8 -10) čistícího prostředku. Důkladně opláchněte vodou.

S natíraným povrchem zacházejte opatrně, protože produkt dosáhne v běžných podmínkách svou konečnou tvrdost a odolnost asi po měsíci od natírání. Pokud je potřebné povrch čistit ihned po natírání, čistěte jej pouze zlehka, použijte jemný kartáček nebo vlhký hadřík.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Zabraňte úniku do kanalizace, vodních systémů a půdy. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad. Prázdné, suché plechovky recyklujte nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Obsahuje: uhlovodíky, C9-C11, n-alkan, izoalkan, cyklické látky, <2% aromátů. POZOR. Hořlavá kapalina a páry. Může způsobit ospalost nebo závratě. Pokud je potřebná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. ZÁKAZ KOUŘIT. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. POZOR! Při stříkání se mohou vytvářet nebezpečné dýchatelné kapičky. Nevdechujte sprej nebo mlhu.



Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

TECHNICKÝ LIST
MIRANOL
ODOLNÁ ALKYDOVÁ BARVA/VYSOCE LESKLÁ

Distributor: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 1020/30, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz.

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřiká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.