

## TECHNICKÝ LIST

### UNICA ULKOKALUSTEMAALI / UNICA ENAMEL

*Speciální alkydová barva / pololesklá*

#### POPIS VÝROBKU

Speciální alkydová barva.

#### VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Odporované použití: Nábytek, stroje, vozidlo, člny, náradie atď
- Na interiérové a exteriérové nátery kovového a dreveného nábytku. Je vhodné na rôzne plastové povrchy, napríklad ako sklolaminátové a plastové člny (povrchy nad vodnou hladinou). Viz návod na použitie



#### TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>BÁZE BAREV</b>	Báze A a C.
<b>BAREVNÝ ROZSAH</b>	Vzorníky: Symphony color system, Feel the color, Feelings, Feel the color 2020. Může být tónována do Tikkurila exteriérových odstínů.
<b>KONEČNÝ EFEKT</b>	Pololesk.
<b>OBJEMOVÁ SUŠINA</b>	42%.
<b>HUSTOTA</b>	Přibližně 0,9-1,2 kg/l v závislosti na odstínu, ISO 2811.
<b>TEORETICKÁ VYDATNOST</b>	Hladké dřevěné plochy 10-12m <sup>2</sup> /l. Kovové a plastové povrchy: 12-14 m <sup>2</sup> /l.
<b>DOBA SCHNUTÍ</b>	Suchý proti prachu po 2 hodinách. Přetíratelný po 16 hodinách.
<b>ŘEDIDLO</b>	White Spirit 1050 pro aplikaci štětcem. Ruiskuohenne 1032 pro aplikaci stříkáním.
<b>APLIKACE</b>	Štětcem, stříkáním nebo válečkem s krátkým vlasem. <b>Bezvduchové stříkání:</b> tryska 0,009-0,013" (0,230,33mm) – ředění 5-20% objemu. <b>Běžné stříkání:</b> kapalinová tryska 1,4mm-1,8mm, ředění 25-35% objemu (DIN4 18-25s). Při stříkání nesmí tloušťka suchého filmu přesáhnout 40µm.
<b>ČIŠTENÍ NÁRADÍ</b>	Nářadí čistíte s White Spirit 1050 nebo Tikkurila Pensselipesu (čistič náradí).

**TECHNICKÝ LIST**  
**UNICA ULKOKALUSTEMAALI / UNICA ENAMEL**  
*Speciální alkydová barva / pololesklá*

<b>ODOLNOST VŮČI</b>	<p><b>CHEMIKÁLIÍM:</b> Odolává čistícím prostředkům, jemným zásadám a jemným kyselinám. Odolný vůči terpentýnu, white spirite/bílému lihu a denaturovanému alkoholu. <b>Neodolává</b> např. ředidlům. Odolává lubrikačním olejům a mazivům. Jakékoliv postřikání palivem musí být okamžitě utřeno.</p> <p><b>OTĚRU:</b> Dobrá.</p> <p><b>UMÝVÁNÍ:</b> Dobrá se všemi běžnými čistícími prostředky, SFS 3755.</p> <p><b>TEPELNÁ ODOLNOST:</b> 120°C, světlé odstíny můžou mírně zežloutnout při teplotě nad 80°C, ISO 4211-3.</p>
<b>BALENÍ</b>	0,225l, 0,9l, 2,7l, 9l.
<b>PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ</b>	Nejsou ovlivněny chladírenským skladem nebo přepravou.

**NÁVOD NA POUŽITÍ:**

**PODMÍNKY APLIKACE:** Povrch, který se má natírat, musí být suchý, teplota vzduchu musí být nejméně +5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

**PŘÍPRAVA POVRCHU:**

**Nenatírané povrchy:** Zbavte nenatřené kovové a dřevěné povrchy jakýchkoliv nečistot, prachu mastnoty a oleje. Odstraňte bílou rez z pozinkovaných povrchů kartáčováním. Umyjte plastové povrchy pomocí rozpouštědla např. Thinner 1029 nebo jiného denaturovaného ethanolu (jako je Sinol). Povrch obruste a odstraňte brusný prach. Vzhledem k rozdílům mezi typy plastů, by měl být účinek rozpouštědla a přilnavost barvy před natřením celého povrchu nejdříve otestován na malé ploše. Dřevěné povrchy základujte s Jehu nebo Otex. Kovové povrchy základujte s antikoročním základním nátěrem Rostex Super. Hliníkové povrchy musí být před nanesením základního nátěru zdrsňeny.

**Předtím natřené povrchy:** Povrchy omyjte čistícím prostředkem Maalipesu a důkladně opláchněte vodou. Odstraňte jakoukoliv uvolňující se barvu škrabkou a celý povrch obruste. Odstraňte brusný prach. Použijte Lakkakitti na vyplnění všech otvorů a dutin. Přebruste plněné plochy a odstraňte brusný prach. Naneste střední nátěr Jehu nebo Otex na opotřebované dřevěné povrchy nebo antikoroční základní nátěr Rostex Super na kovové povrchy.

Když budete natírat se zářivě červenou, žlutou nebo oranžovou barvou, základujte dřevěný povrch s Jehu nebo Otex tónovanými do stejného odstínu. Zinkované, hliníkové a ocelové povrchy by měly být natřeny světlešedým základním nátěrem Rostex Super.

**NATÍRÁNÍ:** Před použitím barvu důkladně promíchejte, a pokud je to potřeba, zředte ji s White Spirit 1050 při aplikaci štětcem a Ruiskuohenne 1032 při aplikaci stříkáním. Naneste 1-2 vrstvy štětcem, stříkáním nebo válečkem.

**NÁVOD NA ÚDRŽBU:** V případě potřeby je čištění možné přibližně po 1 měsíci, ne dříve: povrchy se čistí pomocí jemného kartáče, houby, čistícího hadříku s neutrálním (pH 6-8) čistícím

## TECHNICKÝ LIST

### UNICA ULKOKALUSTEMAALI / UNICA ENAMEL

*Speciální alkydová barva / pololesklá*

prostředkem na mytí nádobí. Velmi špinavý povrch očistěte pomocí houby, mopu nebo čistícího hadříku a mírně alkalického (pH 8-10) čistícího prostředku. Důkladně opláchněte vodou. S natíraným povrchem zacházejte během prvních týdnů po natírání opatrně, protože produkt dosáhne v běžných podmínkách svou konečnou tvrdost a odolnost asi po jednom měsíci od natírání.

Pokud je potřebné povrch čistit ihned po natírání, čistěte ho pouze lehce, použijte jemný kartáček nebo vlhký hadřík, mop.

**OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU:** Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

**BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:** Obsahuje: uhlovodíky, C9-C12, n-alkany, izoalkány, cyklické, aromatické (2-25%), uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, izoalkány, cyklické, <2% aromatických. POZOR. Hořlavá kapalina a páry. Může způsobit ospalost nebo závratě. Při dlouhodobé nebo opakované expozici může způsobit poškození orgánů. Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Obsahuje etylmetyl ketoxím. Může vyvolat alergickou reakci. Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek s produktem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouřit. Zamezte vdechování mlhy / par / aerosolů. Používejte pouze venku nebo na dobře větraném místě. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice / oděv.



GHS02

GHS07

GHS08

**Výrobce:** Výrobca: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, FI-01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, [www.tikkurila.com](http://www.tikkurila.com)

**Distributor v ČR:** Dejmark Czech s.r.o Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha 9, Tel. +420 724 554 416, [www.dejmark.cz](http://www.dejmark.cz)

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřídka odpovídá za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.