

## TECHNICKÝ LIST MAGNETIC Magnetická barva

### POPIS VÝROBKU

Vodou ředitelná speciální barva pro použití v interiéru. Vzhledem k magnetické vlastnosti barvy se magnety přilepí na povrchy natřené Magneticem. Silné magnety se nejlépe připojují k povrchu.

### VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Vhodná pro použití na stěny v suchém interiérovém prostředí.
- Beton, sádkokarton, dřevotřískka a výplňové ošetřené plochy. Pokud je třeba dosáhnout jiný odstín nátěru než šedý, barvu MAGNETIC je možné přetřít 1 až 2 krát interiérovou, vodou ředitelnou barvou od Tikkurily. Příliš hrubý vrchní nátěr barvy může snížit přilnavost magnetu k povrchu.



### TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>HUSTOTA</b>	cca 2,6 kg/l, ISO 2811
<b>BAREVNÉ ODSTÍNY</b>	šedá
<b>STUPEŇ LESKU</b>	matná
<b>BALENÍ</b>	0,5 l, 3 l
<b>VYDATNOST</b>	cca. 1,5 m <sup>2</sup> /l ve třech vrstvách
<b>DOBA SCHNUTÍ (23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu)</b>	cca. po 24 hodinách.
<b>EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat. A/i 140 g/l (2010)]</b>	Obsah VOC max.140 g/l.
<b>APLIKACE</b>	Válečkem nebo štětcem.
<b>ŘEDIDLO</b>	Neředí se.
<b>ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ</b>	Odstraňte přebytek barvy a očistěte nástroje vodou. Umyvadlo důkladně opláchněte, protože železo, které barva obsahuje, může způsobit zabarvení umyvadla.
<b>PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST</b>	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech, které chrání před vlivem atmosférických podmínek. Převážní a skladovací teplota musí být v rozmezí + 5 °C do + 25 °C. Chraňte před mrazem a silným slunečním zářením. VAK / ADR

### NÁVOD K POUŽITÍ:

#### PODMÍNKY PRO NATÍRÁNÍ:

Natíraný povrch musí být suchý. Teplota vzduchu musí být minimálně +10 °C a relativní vlhkost vzduchu pod 80 %.

#### PŘÍPRAVA:

##### Neatřené povrchy:

Podklad musí být čistý, suchý, odmaštěný, zbavený prachu. Trhliny a otvory vyplňte vhodným tmelem Presto filler pokud je to nutné. Natřete neatřené povrch s např. Varma primer-em .

##### Natřené povrchy:

Povrch umyjte se zředěným čisticím prostředkem Maalipesu, důkladně opláchněte vodou a nechte uschnout. Odstraňte odlupující se nátěr. Tvrdý a lesklý povrch se má zmatnit, aby byla zaručena co nejlepší přilnavost. Odstraňte prach po broušení.

#### POUŽITÍ:

Před použitím a během něj důkladně promíchejte Magnetic. Míchání může trvat i několik minut. Barvu Magnetic natřete 3 -krát pomocí krátkých tahů válečkem nebo štětcem. Docilte nejhladší povrch, jako je možné. Magnety drží nejlépe na hladkém povrchu. Magnetic lze také aplikovat válcem a ihned vyhladit ocelovým hladítkem, aby se dosáhlo velmi hladkého povrchu. Nechte natíraný povrch vyschnout 24 hodin mezi nátěry. Použijte cca. 1 litr barvy na cca. 1,5 m<sup>2</sup> povrchu ve třech vrstvách. Taková aplikace bude garantovat magnetický efekt. Pokud chcete, konečná úprava může být provedena po 24 hodinách s Tikkurila vodou ředitelnou barvou určené jako vrchní nátěr na vnitřní stěny.

#### ÚDRŽBA:

Nejdříve po 1 měsíci od nátěru. Během tohoto období nemyjte povrch. Čištění povrchu spíše než vyschnu, provádějte pomocí vysavače, hladkého štětce nebo prachovky. Čištění vlhkým hadříkem může zanechat fleky na povrchu. Po dokončení nátěru by se měl s touto péčí čistit po dobu několika týdnů, protože barva dosáhne svoji konečnou tvrdost po cca 1 měsíci. Pokud má být povrch vyčištěn ihned po dokončení, použijte raději vysavač, hladký kartáč nebo prachovku.

## TECHNICKÝ LIST MAGNETIC Magnetická barva

### PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Prázdné nádoby by měly být recyklovány nebo likvidovány podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

### ZDRAVÍ A BEZPEČNOST KLASIFIKACE podle nařízení ES 1272/2008

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro zdraví. Zacházejte opatrně a vyhněte se zbytečné expozici. Bezpečnostní list můžete dostat na požádání.

### Výrobce:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, [www.tikkurila.com](http://www.tikkurila.com)

### Distributor:

Dejmark Czech s r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info: [cz@dejmark.com](mailto:cz@dejmark.com), [www.dejmark.cz](http://www.dejmark.cz)

Výše uvedené údaje musí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.