

TECHNICKÝ LIST HELMİ 30

POPIS VÝROBKU

Vysokokvalitná farba na nábytok.

VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Dvere, soklové lišty, rámy okien, radiátory, skrinky, nábytok atď.
- Určená na nátery rôznych povrchov v interiéri: drevené, drevovláknité, drevotrievkové dosky a kovové povrchy. Vhodná na údržbové natieranie, prvé natieranie a pretieranie povrchov predtým natieraných alkydovými alebo kyselinou vytvrdenými farbami. Nie je vhodná na pretieranie povrchov lakovaných nitrocelulóзовým lakom.



TECHNICKÉ PARAMETRE

BÁZY FARIEB	Báza A a C.
KONEČNÝ EFEKT	Polomatná.
FAREBNÝ ROZSAH	Vzorkovníky: Feel the color, Feel the color 2020, Color Now 2022, Deco Grey, tónovací systém Symphony. Môže byť tónovaná do Tikkurila odtieňov. Hotové odtiene: žltý, čierny, červený, modrý, biely a zelený.
OBJEMOVÁ SUŠINA	40%.
HUSTOTA	Približne 1,2 kg/l v bielom odtieni, ISO 2811.
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	8-10 m ² /l.
DOBA SCHNUTIA	Suchá proti prachu po 1 hodine, pretierateľná po 16 hodinách. Povrch je pripravený na použitie po približne 2-3 dňoch.
RIEDIDLO	Voda.
APLIKÁCIA	Štetcom s umelými štetinami, valčekom, striekaním. Konvenčné striekanie: <ul style="list-style-type: none"> • tlak 3-4 bar • tryska 1,4-1,8 mm • riedenie 0-10% obj. Bezvzduchové striekanie: <ul style="list-style-type: none"> • tlak trysky 140-160 bar • tryska 0,009"-0,013" • riedenie 0-5% obj. Vzduchom podporované bezvzduchové striekanie: <ul style="list-style-type: none"> • tlak trysky 80-120 bar • tlak rozprašovacieho vzduchu 1-2 bar

TECHNICKÝ LIST HELMİ 30

	<ul style="list-style-type: none"> • tryska 0,009"-0,011" • riedenie 0-5 % obj.
ČISTENIE NÁRADIA	Najskôr odstráňte prebytočnú farbu z náradia. Náradie čistite vodou ihneď po ukončení natierania. Pensselipesu (čistič náradia) sa odporúča na odstránenie mierne zatvrdnutej farby.
ODOLNOSŤ	<p>Voči mokrému čisteniu: SFS-EN 13300 trieda 1, ISO 11998.</p> <p>Voči chemikáliám: odoláva čistiacim prostriedkom a slabým rozpúšťadlám ako napríklad White Spirit. Akékoľvek farebné škvrny ako napríklad od kávy, čaju a pod. sa musia ihneď utrieť.</p> <p>Voči svetlu: nežltnúca.</p>
BALENIE	<p>Báza A: 0,225l, 0,9l, 2,7l, 9l.</p> <p>Báza C: 0,225l, 0,9l, 2,7l.</p> <p>Hotové odtiene: 0,1l, 0,333l, 1l.</p>
SKLADOVANIE	Chráňte pred mrazom.
VOC	(kat. A/d) 130 g/l (2010). Helmi obsahuje VOC max. 130 g/l.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Povrch, ktorý sa má natierať, musí byť suchý, okolitá teplota musí byť najmenej +8°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%. Relatívne nižšia teplota (približne +15°C) a vysoká vlhkosť (50-70% RH) predĺžia dobu spracovania otvorenej nádoby a uľahčia aplikáciu.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Nenatierané povrchy: Dôkladne odstráňte všetok prach a nečistoty z povrchu, aby ste dosiahli čo najlepšiu príľnavosť. Nové drevené povrchy a povrchy z drevovláknitých dosiek základujte náterom Helmi Pohjamaali Primer.

Savé, absorbujúce povrchy natrite najskôr základným náterom zriedeným do 5-10% a po zaschnutí prebrúste na strednú drsnosť. Následne naneste druhú, už neriedenú vrstvu základného náteru.

Povrchy, ktoré si vyžadujú špeciálnu príľnavosť, základujte pomocou Otex Akva. Uzly a žltnúce drevo základujte s Multistop Primer.

Predtým natierané povrchy: Predtým natierané povrchy vyčistite prostriedkom Maalipesu a dôkladne opláchnite vodou. Odstráňte uvoľňujúci sa náter škrabkou a brúsením zmatnite lesklé a priemyselne natierané povrchy. Odstráňte prach po brúsení. Diery a trhliny zahľadte tmelom Presto Kalustekitti alebo Pikasilote Filler a tmelené plochy prebrúste. Základujte s Helmi Pohjamaali alebo Otex Akva.

APLIKÁCIA: Prvý náter: Pred použitím farbu dôkladne premiešajte až ku dnu nádoby. V prípade potreby zriedte vodou. Aplikujte 1-2 vrstvy štetcom, valčekom, natieracou podložkou alebo striekaním. Na veľké plochy nanášajte najskôr valčekom a potom vyrovnajte do hladka štetcom. Na prácu sú najlepšie syntetické štetce s rozvetvenými štetinami.

Upozornenie! Ak bol ako podklad použitý alkydový základný náter, konečná príľnavosť k základnému náteru sa dosiahne po 2 týždňoch od aplikácie základného náteru. Počas tejto doby sa vyhnite napríklad používaniu maskovacej pásky na natieranom povrchu.

TECHNICKÝ LIST HELMI 30

NÁVOD NA ÚDRŽBU: Čistenie je možné najskôr 1 mesiac od natierania. Špinavé povrchy čistite jemnou kefkou, špongiou alebo handričkou a neutrálnym (pH 6-8) čistiacim prostriedkom. Veľmi znečistené povrchy čistite s mierne alkalickým (pH 8-10) čistiacim prostriedkom a handričkou alebo špongiou. Povrch dôkladne opláchnite.

Povrch dosiahne v normálnych podmienkach konečnú tvrdosť a odolnosť až po mesiaci od natierania, preto sa s natieraným povrchom musí zaobchádzať opatrne počas prvých týždňov po natieraní. Ak je potrebné povrch očistiť skôr ako po odporúčanom čase, čistite ho len zľahka jemnou kefkou alebo vlhkou handričkou.

ÚDRŽBOVÝ NÁTER: Povrchy natierané s HELMI vrchným náterom môžu byť pretierané bez použitia základného náteru. Pozri Prípravu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: Zabráňte úniku do kanalizácie, vodných systémov a pôdy. Tekutý odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad. Prázdne, suché plechovky recyklujte alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení. Noste ochranné rukavice. Obsahuje adipohydrazid, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón (BIT) a reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3 :1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Môže vyvolať alergickú reakciu. Tento výrobok obsahuje biocídny výrobok pre konzerváciu produktu počas skladovania. Obsahuje: C(M)IT/MIT (3:1) a BIT. Ak je vetranie počas striekania nedostatočné, použite respirátory s kombinovaným filtrom AP, plynovým/prachovým filtrom (EN405:2001).

Výrobca: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor v SR: DEJMARK spol. s.r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.