

### LEPIDLO NA PLOVOUCÍ PODLAHY 70A

Lepidlo na plovoucí podlahy 70A je rychleschnoucí lepidlo na bázi PVAC disperze s vynikající odolností proti vodě určeno pro spoje typu pero-drážka.

#### Technická data:

<b>Báze</b>	PVAC disperze
<b>Konzistence</b>	kapalina
<b>Systém vytvrzování</b>	fyzikální vysychání
<b>Specifická hmotnost</b>	1,1 g/ml
<b>Otevřený čas (*)</b>	15 min.
<b>Teplotní odolnost</b>	-20°C až +70°C (po vytvrzení)
<b>Vodovzdornost</b>	D3
<b>Spotřeba</b>	cca 25 – 30 g/1 bm lepené spáry pero-drážka

(\*) Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a povaze podkladu.



#### Charakteristika:

- snadné použití
- silná přilnavost
- rychleschnoucí
- po vytvrzení průhledné
- odolnost vůči vlhkosti D3 dle EN 204

#### Příklady použití:

- lepení veškerých spojů všech druhů dřev
- vhodné pro vzájemné lepení lamel laminátových a dřevěných podlah se systémem pero-drážka
- spojování laminovaných parketových a kazetových podlah se systémem pero-drážka

#### Provedení:

*Barva:* bílá, po vytvrzení průhledná

*Balení:* plastové obaly 500 g

#### Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

#### Vhodné povrchy:

*Podklady:* porézní i neporézní materiály jako je dřevo a laminát  
*Stav povrchu:* čistý, suchý, bez mastnot a prachu.

Nedodržení uvedených podmínek může vést k prodloužení doby vytvrzování a nižší konečné pevnosti spoje.

*Příprava povrchu:* spojovací zámky systému pero-drážka důkladně očistěte, přebroušením hladkých povrchů zvýšíte přilnavost lepidla. Po případném přebroušení povrchu, jej opět zbavte prachu.

**Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.**

#### Pracovní postup:

*Nanášení:* Povrch očistěte od prachu, mastnot a jiných nečistot. Příliš hladké povrchy zdrsňte brusným papírem.

Lepidlo nanášejte tryskou aplikátoru rovnoměrně do drážky po celé délce lepeného spoje. Po spojení lepených částí

přebytečné lepidlo ihned očistěte vlhkým hadříkem.

Celkové vytvrzení spoje, dle podmínek, cca za 24 hod.

*Čištění:* vodou

*Pracovní teplota:* +5°C až +30°C

*Opravy:* stejným materiálem

#### Bezpečnost:

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti a hygieny práce. Další pokyny viz. obal výrobku a bezpečnostní list.

#### Doporučení:

Při lepení určitých typů dřeva, jako je např. dub nebo třešeň, může dojít k změně barvy dřeva v místě spoje, což může být způsobeno i tím, že dřevo bylo před lepením ošetřeno nějakými přípravky.

#### Poznámka:

Lepidlo nefedte!

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.